

FIȘĂ TEHNICĂ VECTOR HLP 46

Ulei hidraulic cu proprietăți de extremă presiune

Îndeplinește cerințele:

- ▼ DIN 51524-2 HLP
- ▼ ISO 6743-4 HM
- ▼ ISO 11158 HM
- ▼ AFNOR NF E 48603 (HM)
- ▼ Denison Filterability TP 02100
- ▼ Sperry Vickers I-286-S
- ▼ U.S. Steel 126/ 127

Cu lubrifianții eco-friendly VECTOR, nu numai că poți economisi bani, dar poți să contribui la protejarea mediului înconjurător. Formula noastră inovatoare prelungeste viața motorului, reduce consumul de carburant și astfel emisiile în urma funcționării.

Alege performanța conștientă de mediul înconjurător!

- ▼ Ulei mineral, multigrad, cu proprietăți de extremă presiune. Are caracteristici de anti-oxidare, anti-rugină, anti-uzură – împotriva spumării, este dezemulsifiant.
- ▼ Acest produs este utilizat ca fluid de lucru în sistemele de transmisie a puterii hidraulice echipate cu pompe și motoare pentru presiuni ridicate, cu pistoane axiale sau rotative, în trepte de viteză mare, variatoare de viteză, cuplaje hidraulice, etc. Este folosit în conformitate cu instrucțiunile din cartea tehnică a echipamentului.

Uleiul trebuie predat unui colector specializat, după utilizare. Este interzisă deversarea în cursurile de apă, pe sol sau la canalizare și de asemenea amestecarea acestui produs cu solvenți, lichid de frână sau lichid de răcire. Este interzisă utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu motorină. După utilizare, acest produs are codul 13 01 10, conform H.G. 856/2002 privind evidența gestionării deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile periculoase și se încadrează în categoria de colectare I. EUH210 - Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.*

Certificat / Licență RAR nr. 2419.

Condiții tehnice de calitate

Proprietate	Metoda de încercare	Valoare
Densitate la 15°C	ASTM D 7042	866,2 Kg/m ³
Vâscozitate cinematică la 40°C	ASTM D 7042	45,59 mm ² /s
Vâscozitate cinematică la 100°C	ASTM D 7042	6,94 mm ² /s
Indice de vâscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	108
Timp de dezemulsionare pentru 40-37-3 ml	ASTM D 1401/ STAS 56, met. II	10 minute
Proprietăți de extremă presiune: Diametrul petei de uzură (1500 rot/min, 200N, 100 min)	ASTM D 2783/ STAS 8618	0,4
Caracteristici de spumare: tendință-stabilitate:		
la 24 °C	ASTM D 874/ SR ISO 3987+C1	10-0
la 93,5 °C		10-0
la 24 °C, după det. la 93,5 °C		10-0
Punct de inflamare în vas deschis	ASTM D 92/ SR EN ISO 2592	231 °C
Punct de curgere	ASTM D 97/ SR 13552	-27 °C

Informațiile furnizate în datele tipice nu constituie o specificație, dar aceste valori se bazează pe producția curentă și pot fi afectate de toleranțele admisibile de producție. Dreptul de a face modificări este rezervat VECTOR Lubricants.

Termenul de garanție la stocare este de 5 ani de la data fabricației. Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul și manipularea se fac conform reglementărilor în vigoare (hotărâri, regulamente, etc. specificate în fișa de securitate a produsului).